


SCHEMA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

PELLE ANTIGUA EASY CLEAN

	METODO Method	VALORI Value
Spessore	1,2-1,4 mm	
Tipologia	Grana fine e naturale manopesca scrivente	
Materia prima	Pelle Bovina di origine Europea	
Concia	Ai sali di Cromo	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO: – SECCO (dry) 500 cicli – UMIDO (wet) 100 cicli – CON SUDORE ALCALINO 50 cicli	UNI EN ISO 11640:2000	>= 4/5 scala dei grigi >= 5 scala dei grigi >= 5 scala dei grigi
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	>= 5 scala dei blu
ADESIONE DELLA RIFINIZIONE A SECCO	UNI EN ISO 11640:2009	>= 2 N/10mm
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (strappo singolo)	UNI EN ISO 3377-1:2012	>= 20 N
RESISTENZA ALLA FLESSIONE (40.000 cicli)	UNI EN ISO 5402-1:2012	Nessuna rottura
INFIAMMABILITÀ - test del fiammifero	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
INFIAMMABILITÀ - test della sigaretta	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
MANUTENZIONE (cleaning)		
		

NOTE