




SCHEMA TECNICA/ TECHNICAL SHEET

PELLE NABUK RUSTIC

	METODO Method	VALORI Value
Spessore	1,3-1,5 mm	
Tipologia	Nabuk - Tintura all'anilina passante in botte	
Materia prima	Pelle Bovina di origine Europea	
Concia	Ai sali di Cromo	
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO STROFINIO: –SECCO (dry)50 cicli	UNI EN ISO 11640:2000	>= 3 scala dei grigi
SOLIDITÀ ALLA LUCE ARTIFICIALE (colourfastness to light)	UNI EN ISO 105-B02	>= 3 scala dei blu
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (strappo singolo)	UNI EN ISO 3377-1:2012	>= 20 N
INFIAMMABILITA' - test del fiammifero	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
INFIAMMABILITA' - test della sigaretta	UNI EN ISO 1021-2:2006	Mancata accensione
MANUTENZIONE (cleaning)		
  		

NOTE

L'articolo supera i test 3M di repellenza all'acqua e all'olio. Il trattamento Scotchgard conferisce alla pelle maggiore protezione e durezza nel tempo.